


Вибропресованите елементи могат да бъдат полагани по различен метод в зависимост от предназначението им. По принцип важи Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки - публ., БСА 12/79. При полагането на настилки следва да се спазват съответните закони и технически указания и директиви. Сега ще разгледаме един от методите използван в най-общия случай на полагане.



1. Теренът се подравнява, като се премахват всички органични вещества (корени, клони и др.). След което върху предварително здраво уплътнената почва се прави двуслойна основа. Първият пласт е от трошен камък (фракция 0-56 или 0-63) с дебелина 200 - 500мм, а вторият е от трошен камък (фракция 8-16) с дебелина 50мм, като задължително и двата пласта се уплътняват с трамбовка или вибровалък.

Важно: Предвидете наклон на терена за отводняване (минимум 0,5% надлъже и най-малко 1% напречен наклон).

2. Върху уплътнената горна основа се полага изравнителен слой от трошен камък (фракция 4-8) с дебелина 30мм. Най-добрият начин да се направи това е с помощта на шаблон от метални водачи (майки), с подходяща височина (напр. 20мм). След изравняването, излишната фракция се отстранява с помощта на алуминиев мастер до нивото на майките.

Важно: Готовия изравнителен слой не бива да се уплътнява, както и не бива да се стъпва върху него!



3. Започнете от един край с прав ъгъл (изпълнете канала!) – ако е възможно от най-ниската точка от повърхността. По време на работа трябва да сте в предния край на настланото пространство! По настланата повърхност може веднага да се стъпва. Трябва да се внимава първият ред изделия да е под прав ъгъл спрямо оградената площ, за да се избегне ненужно рязане. Ширината на фугата трябва да бъде най-малко 2 мм. (никога не полагайте изделията плътно едно до друго, освен в случаите, когато те са снабдени с раздължителен профил). Фугиращата

линия може да проверявате най-лесно чрез успоредно опънати въжета. При изделия снабдени с раздължителен профил разстоянието за фугиране е гарантирано.

Важно: Никога не полагайте изделия, които имат видими дефекти, причинени от транспорт или гр.

4. След като приключите с полагането и на последното изделие е необходимо настилката да се фугира. Преметете фугите с фракция 0-1, кварцов пясък 0-1 или със сух цимент. Премитането трябва да се извършва само в сухо състояние.

Важно: Фугите подлежат на поддръжка и трябва редовно да се проверяват и запълват!




5. След приключване на фугирането, изметете излишната фугираща смес.

Минете настилката с линейна трамбовка (с виброплача с гумена подложка), веднъж надлъжно и веднъж напречно. След уплътняването повърхността се напръсква още веднъж със суха фугиращата смес и се измива с вода, докато се запълнят напълно фугите.


Важно: Вибрирането трябва да се извършва винаги в сухо състояние!

При полагането на елементи на тревна фуга пропуснете стъпки 4 и 5. Вместо това запълнете празните пространства със смес от хумус пясък и тревни семена.


ПОДРЕЖДАНЕ




Ромб
1-цветно подреждане
Приблизително 50 бр. в 1м^2



Ромб
3-цветно подреждане
Приблизително по 16,6 бр. от всеки
цвет в 1м^2




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 16,6 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 33,4 бр. в 1м^2 от цвят




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м^2




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м^2




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м^2




Ромб
3-цветно подреждане
Приблизително по 16,6 бр. от всеки
цвет в 1м^2




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 33,9 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 16,1 бр. в 1м^2 от цвят




Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 18,5 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 31,5 бр. в 1м^2 от цвят



Ромб
2-цветно подреждане
Приблизително по 24,5 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 25,5 бр. в 1м^2 от цвят




Квадрат
2-цветно подреждане
Приблизително по 12,5 бр. в 1м^2



Квадрат
2-цветно подреждане
Приблизително по 12,5 бр. в 1м^2




Квадрат
2-цветно подреждане
Приблизително по 12,5 бр. в 1м^2




Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 13,7 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 13,7 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 17,5 бр. в 1м^2 от цвят




Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 10,5 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 22,5 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 13,0 бр. в 1м^2 от цвят



Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 13 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 14 бр. в 1м^2 от цвят
Приблизително по 15 бр. в 1м^2 от цвят



Квадрат Куб
2-цветно подреждане
Приблизително по 20 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 20 бр. в 1м² от цвят




Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 5 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 12 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 12 бр. в 1м² от цвят




Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 3 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 12 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 12 бр. в 1м² от цвят




Квадрат Правоъгълник Куб
3-цветно подреждане
Приблизително по 6 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 20 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 20 бр. в 1м² от цвят




Правоъгълник
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м²




Правоъгълник
2-цветно подреждане
Приблизително по 33.3 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 16.7 бр. в 1м² от цвят



Правоъгълник
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м²




Правоъгълник Куб
2-цветно подреждане
Приблизително по 44.4 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 11.2 бр. в 1м² от цвят




Правоъгълник, Куб
2-цветно подреждане
Приблизително по 16.5 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 16.5 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 17 бр. в 1м² от цвят
Приблизително по 17 бр. в 1м² от цвят




Правоъгълник
2-цветно подреждане
Приблизително по 25 бр. от всеки цвят
в 1м²




Двойно Те
2-цветно подреждане
Приблизително по 18.3 бр. от всеки
цвят в 1м²




Двойно Те
2-цветно подреждане
Приблизително по 18.3 бр. от всеки
цвят в 1м²



Уни паве
2-цветно подреждане
Приблизително по 20.8 бр. от всеки
цвят в 1м²



Уни паве
2-цветно подреждане
Приблизително по 20.8 бр. от всеки
цвят в 1м²



Уни паве
2-цветно подреждане
Приблизително по 20.8 бр. от всеки
цвят в 1м²



Уни паве
2-цветно подреждане
Приблизително по 20.8 бр. от всеки
цвят в 1м²